

Roto Eifel | Niski próg TB

Karta produktowa



Nazwa	Niski próg TB
Wymiary	patrz katalog Roto Eifel (CTL_87)
Zastosowanie	Niskie progi stanowią optymalne przejście na zewnątrz i poprawiają izolacyjność cieplną.
Miejsce stosowania	Drzwi wejściowe, tarasowe i balkonowe
Materiał	Twarde PVC / miękkie PVC / Aluminium

Właściwości materiału

	Twarde PVC	Miękkie PVC	Aluminium	Procedura badawcza
Moduł elastyczności	3200 MPa	–	70000 MPa	ISO 178
Gęstość	1,56 g/cm ³	1,19 g/cm ³	2,70 g/cm ³	ISO 1183
Twardość	63 w skali Shore'a A	71 w skali Shore'a A	70 HB	ISO 868 / Twardość Brinella
Dopuszczalna granica plastyczności σ	58 MPa	–	–	ISO 527-2
Temperatura min.	-30°C	-30°C	–	–
Temperatura maks.	+60°C	+125°C	–	–
Obciążenie ściskające	130 MPa	–	–	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,22 W/mK	–	190 do 220 W/mK	ISO 22007
Bezhalogenowość	Tak	Tak	Tak	–

Własności produktu

		Procedura badawcza
Właściwości termiczne	Przebieg izoterm zgodnie z normą	DIN 4108-4
Charakterystyka pogodowa	Szczelność na zacinający deszcz	DIN EN 1027
Pozostałe właściwości	Przejścia bez barier (wys. progu 20 mm)	DIN 18040

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie