

## Roto Frame-Tec | Spessore insonorizzante

### Scheda tecnica del prodotto



|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione</b>      | Spessore insonorizzante                                     |
| <b>Dimensioni</b>         | Vedere catalogo Roto Fix&Glazing (CTL_15)                   |
| <b>Utilizzo</b>           | Insonorizzazione durante il montaggio di diversi componenti |
| <b>Ambito di utilizzo</b> | Impedisce la rumorosità di portefinestre scorrevoli         |
| <b>Materiale</b>          | TPE (elastomero termoplastico)                              |

### Caratteristiche del materiale

|                                       |                                                                                                     | Procedura di prova |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Densità                               | 1,14 g/cm <sup>3</sup>                                                                              | ISO 2781           |
| Durezza                               | 85 N/mm <sup>2</sup>                                                                                | ISO 2039-1         |
| Resistenza allo strappo               | 10 MPa                                                                                              | DIN 53504 / ISO 37 |
| Temperatura min. di utilizzo continuo | -55 °C                                                                                              | –                  |
| Temperatura max. di utilizzo continuo | +90 °C                                                                                              | –                  |
| Senza alogeni                         | Sì                                                                                                  | –                  |
| Resistenza ai plastificanti           | Sì                                                                                                  | –                  |
| Tossicità in caso di incendio         | Formazione di CO/CO <sub>2</sub> molto probabile<br>Possibile formazione di IPA in quantità ridotte | –                  |
| Reazione al fuoco                     | F                                                                                                   | DIN EN 1350-1      |
| Resistenza UV                         | Sì                                                                                                  | –                  |
| Classe materiale da costruzione       | Classe B 3                                                                                          | DIN 4102-1         |

### Informazioni aggiuntive

|       |          | Documenti correlati |
|-------|----------|---------------------|
| REACH | Conforme | Su richiesta        |