




Roto Glas-Tec | PVC Unterlegplatte

Produktdatenblatt



- Bezeichnung** PVC Unterlegplatte
- Abmessungen** siehe Roto Fix&Glazing Katalog (CTL_15)
- Anwendung** Unterlage für den Verglasungsklotz GL-UKS
- Einsatzgebiet** Ausgleich von Unterschieden zwischen GL-UKS und Konstruktion
- Werkstoff** PVC (Polyvinylchlorid)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	2400 MPa	ISO 178
Dichte	1,49 g/cm ³	ISO 1183
Härte	81 Shore D	ISO 868
Min. Temperatur	-30 °C	–
Max. Temperatur	+60 °C	–
Druckbelastung	130 MPa	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	1,05 W/mK	ISO 22007
Weichmacherbeständigkeit	Ja	–
Brandverhalten	HB	UL 94
Baustoffklasse	Klasse B 1	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage