


Roto Glas-Tec | Piastra di base in PVC

Scheda tecnica del prodotto



- Denominazione**
- Piastra di base in PVC
- Dimensioni**
- Vedere catalogo Roto Fix&Glazing (CTL_15)
- Utilizzo**
- Base per lo spessore di vetraggio GL-UKS
- Ambito di utilizzo**
- Compensazione delle differenze tra GL-UKS e la costruzione
- Materiale**
- PVC (cloruro di polivinile)

Caratteristiche del materiale

		Procedura di prova
Modulo elettrico	2400 MPa	ISO 178
Densità	1,49 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	81 Shore D	ISO 868
Temperatura min.	-30 °C	–
Temperatura max.	+60 °C	–
Carico di pressione	130 MPa	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	1,05 W/mK	ISO 22007
Resistenza ai plastificanti	Sì	–
Reazione al fuoco	HB	UL 94
Classe materiale da costruzione	Classe B 1	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta